

**Dane techniczne**

Zmiana daty:19.08.2020 - Strona1/1

# Anti-Seize Assembly Spray

**Trwała ochrona przed korozją, zacieraniem i „zimnym spawaniem”**

WEICON Anti-Seize Assembly Spray posiada wysoką odporność termiczną oraz świetne właściwości separujące. WEICON Anti-Seize stosowany jest jako środek ochronny, separujący i smarujący do mocno obciążonych podzespołów.

Idealna kombinacja składników stałych oraz wyselekcjonowanych dodatków umożliwia szeroki zakres zastosowań. WEICON Anti-Seize zabezpiecza przed korozją, zacieraniem i zużyciem ściernym, zjawiskiem „stick-slip”, utlenianiem, korozją cierną oraz reakcjami elektrolitycznymi („zimne spawanie”). Przeznaczony do wielu aplikacji przemysłowych.

**Dane techniczne**

Baza oleju	Syntetyczna mieszanka olejowa
Barwa	antrazyt
Lepkość przy +25°C (DIN 51757)	1,16 g/cm <sup>3</sup>
VKA-TEST (DIN 51350) obciążenie robocze	4.200 N
VKA-TEST (DIN 51350) siła spawania	4.400 N
VKA-TEST (DIN 51350) skaza (1 Min/1000N)	0,5 mm
Penetracja po ugniataniu (DIN ISO 2137)	310 - 340 1/10 mm
Odporność na wodę (DIN 51807)	0 - 90
Obciążenie ciśnieniowe	230 N/mm <sup>2</sup>
Test solankowy	>170 h
Przewodność termiczna	0,3 W/m-K
Wytrzymałość dielektryczna	0,47 kV/mm
Odporność termiczna	-180 do +1 200 °C
ISSA-Code	53.402.18
IMPA-Code	450846

**Uwaga**

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

**Wstępna obróbka powierzchniowa**

Powierzchnie odtłuścić i oczyścić Pastę montażową aplikować równomiernie AS nie zastępuje smarowania olejem lub smarem.

**Obróbka**

Wstrząsnąć puszką i spryskać z odległości ok. 15 cm. W przypadku śrub ważne jest, aby pasta montażowa była nakładana aż do podstawy gwintu. Zapewnia to dobry efekt uszczelnienia. Pasta montażowa nie powinna być mieszana ze smarami lub olejami. Smarowanie olejem lub smarem nie jest zastępowane pastą montażową.

**Okres przydatności**

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać razem z utleniaczami. Przechowywać w stanie suchym i w temperaturze pokojowej. Oryginalne zabezpieczone pojemniki mają okres trwałości 24 miesięcy.

**Bezpieczeństwo i zdrowie**

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.de)..

**Dostępne rozmiary pojemników:**

27000400-51 Anti-Seize Assembly Spray 400 ml  
27000100 Anti-Seize Assembly Spray 100 ml

WEICON GmbH & Co. KG  
(Siedziba główna)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

www.weicon.de WEICON  
SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it