

GMK 2510 kejs kontaktowy do gumy i metalu



Mocny, trwale elastyczny, odporny termicznie

WEICON GMK2510 jest dwuskładnikowym klejem kontaktowym na bazie polichloroprenu (CR) do mocnego i elastycznego łączenia dużych powierzchni, które podlegają wysokim obciążeniom dynamicznym. W porównaniu z klejem jednoskładnikowym GMK 2410 charakteryzuje się wyższą siłą wiązania i podwyższoną odpornością termiczną. WEICON GMK2510 łączy gumę, metale, włókna tekstylne, skórę, gumę komórkową (np. neopren), CSM (Hypalon), filc, materiały izolacyjne, tekstylne, drewno i wiele tworzyw. Po utwardzeniu tworzy połączenie odporne na wilgoć. WEICON GMK2510 nie jest zalecany do łączenia polistyrenu, polietylenu, polipropylenu, elastycznych pianek PVC oraz sztucznej skóry PVC.

Dane techniczne

Bazys	Polichloropren (CR)
Barwa	czarny
ęstość	0,85 g/cm ³
Lepkość	1.500 mPa·s
Proporcje mieszania	100:7
Czas otwarty (+23 °C i 50% wilgotności względnej)	6 Std.
Zużycie na powierzchnię	150 - 300 g/m ²
Czas odparowania	5 - 15 min.
Wytrzymałość końcowa	24 h
Temperatura aplikacji	+15 do +35 °C
Okres przydatności	12 miesięcy w stanie nieotwartym
Odporność termiczna	-40 do +80 krótko (od. 1 h) do +130 °C
IMPA-Code	815239/40

Wstępna obróbka powierzchniowa

Łączone elementy muszą być czyste, suche i wolne od kurzu i tłuszczu (WEICON Surface Cleaner). Poprzez szorstkowanie powierzchni skutecznie zwiększa się wytrzymałość wiązania.

Obróbka

Produkt dobrze wymieszać przed użyciem (tylko klej). W celu uzyskania jednorodnej mieszaniny dobrze wymieszać klej i usieciowanie bez pęcherzyków powietrza przez co najmniej cztery minuty za pomocą szpachelki lub mieszadła mechanicznego na niskich obrotach (maks. 500 obr./min) (proporcje mieszania 100:7). Tylko tyle wymieszane produktu, ile może być przetworzone w czasie odparowania. Nakładać równomiernie pędzlem lub szpachelką na obie łączone powierzchnie.

Okres przydatności

Przechowywanie w temperaturze pokojowej (+15°C do +25°C) suche i szczelnie zamknięte, okres przydatności: 12 miesięcy w stanie nieotwartym

Bezpieczeństwo i zdrowie

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.de).

Dostępne rozmiary pojemników:

16200324	GMK 2510 kejs kontaktowy do gumy i metalu 324 g
16200690	GMK 2510 kejs kontaktowy do gumy i metalu 690 g

Aksesoria

10953001	Łopátka do obróbki, krótko
10953020	Contour Spatula Flexy,

Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądaną właściwość. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

WEICON GmbH & Co. KG
(Siedziba główna)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

www.weicon.de WEICON
SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it